



SERIE 0.250

ardsilk

smalto sintetico satinato finissimo

**CARATTERISTICHE
GENERALI**

ARDSILK è uno smalto satinato di qualità superiore a base di resine alchidiche uretanizzate e pigmenti ad azione anticorrosiva. ARDSILK presenta ottima distensione, buona aderenza, eccezionale potere coprente, ottima resistenza al graffio e un discreto potere antiruggine. ARDSILK contiene particolari additivi che, bloccando l'azione degradante dei raggi U.V., conferiscono al film una superiore resistenza alla radiazione solare.

Conserva pertanto un aspetto finemente vellutato su qualsiasi supporto in legno o in ferro destinato sia all'interno che all'esterno.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici in ferro mai vernicate: asportare mediante spazzola metallica e tela smeriglio le scaglie di laminazione non perfettamente aderenti ed ogni traccia di ruggine. Ripulire accuratamente la superficie ed applicare due mani di ARDINOX serie 0.032; dopo 24 ore applicare due strati a finire di ARDSILK.
- Superfici in ferro già vernicate e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di ruggine e di pittura non perfettamente aderente. Carteggiare tutta la superficie, ripulire accuratamente e trattare le parti corrose con una mano di ARDINOX, oppure trattare tutta la superficie con uno strato di BASE sottosmalto riempitivo anticorrosivo. Dopo 24 ore applicare due mani di ARDSILK.
- Superfici in legno mai vernicate: stuccare le eventuali imperfezioni (nodi, giunzioni, chiodature, ecc.) con uno stucco sintetico oppure per lavori all'interno, con LITOSTUCCO, operando con rasate successive. Dopo 24 ore o, rispettivamente, 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire ed applicare una mano di ARDEOLITE. Lasciar trascorrere 24 ore, levigare la superficie con carta vetrata fine, ripulire accuratamente ed applicare due mani di ARDSILK.
- Superfici in legno già vernicate: sgrassare con comuni detersivi, risciacquare, stuccare le eventuali imperfezioni e levigare tutta la superficie con carta vetrata fine. Ripulire accuratamente ed applicare due mani di ARDSILK.

Applicazione

ARDSILK può essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello o rullo: rimescolare accuratamente il prodotto, diluire, se necessario con un massimo del 6% in volume di Diluente ARD 0.970.0030 ed applicare incrociando le passate. Tra una mano e la successiva attendere almeno 24 ore.

- Pistola a spruzzo: utilizzare un massimo dell' 6% in volume di Diluente ARD 0.976.0040 adottando impianti o attrezzature adeguate. Tra uno strato ed il successivo è opportuno lasciar trascorrere almeno 24 ore.
- Durante l'applicazione, soprattutto a spruzzo, provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5° C o superiore a +35° C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con Diluente ARD 0.970.0030.
- Il prodotto è infiammabile. Devono essere rispettate le Norme di Sicurezza vigenti, sia per il trasporto sia per lo stoccaggio che per l'applicazione. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|
| PESO SPECIFICO | 1040 ÷ 1300 g/l | | | | | | |
| VISCOSEZIA A 20°C | 1800 ± 400 cP | | | | | | |
| BRILLANTEZZA (Glossmetro Gardner a 60°) | 30 – 40 | | | | | | |
| ESSICCAZIONE A 20°C | <table> <tr> <td>FUORI POLVERE</td> <td>1 h</td> </tr> <tr> <td>ASCIUTTO AL TATTO</td> <td>3 h</td> </tr> <tr> <td>SECCO IN PROFONDITÀ</td> <td>24 h</td> </tr> </table> | FUORI POLVERE | 1 h | ASCIUTTO AL TATTO | 3 h | SECCO IN PROFONDITÀ | 24 h |
| FUORI POLVERE | 1 h | | | | | | |
| ASCIUTTO AL TATTO | 3 h | | | | | | |
| SECCO IN PROFONDITÀ | 24 h | | | | | | |
| PUNTO DI INFIAMMABILITÀ | + 39° C | | | | | | |

RESA

Per un buon risultato è necessario uno spessore minimo del film secco di 50 micron, ottenibile con 2 strati di materiale

Tale spessore, applicando correttamente ed escludendo le perdite, comporta una resa di 8 - 9 m²/litro.

VOCE DI CAPITOLATO

SMALTO SINTETICO SATINATO FINISSIMO.

Applicazione su superfici in ferro o legno già predisposte, di due strati di smalto sintetico satinato finissimo a base di resine alchidiche e pigmenti resistenti alla luce ed all'esterno tipo ARDSILK con un consumo minimo di 0,13 l/m².

Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
Revisione 2012/07



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it